

Beschreibung

Korrosionsschutz / Dauerschutzwachs ist ein vollsynthetisches Korrosionsschutzmittel und wird speziell zur Konservierung von Gerätschaften aller Art im land und forstwirtschaftlichen Bereich eingesetzt. Ebenso ist es hervorragend geeignet zur Außenkonservierung von Streufahrzeugen (Winterdienst) und Geräten, welche aggressiven Medien, wie z. B. Salzwasser (Seewasserklima), ausgesetzt werden.

Korrosionsschutz / Dauerschutzwachs ist ein hochkriechfähiger Langzeit-Korrosionsschutz auf Basis synthetischer Wachse.

Der Temperaturbereich, bei dem sich das Produkt hervorragend verarbeiten lässt, liegt zwischen 5°C und 30°C.

Typische Kennzahlen:

Farbe / Aussehen:

- beige, thixotrop

Dichte/15°C / DIN 51 757:

- 830 kg/m³

Flammpunkt (nach Pensky-Martens) / DIN EN ISO 2719:

- > 38 °C

Art des Schutzfilms:

- trocken, grifffest

Filmstärke nach Tauchen:

- 20 µ

Kesternich-Test / DIN EN ISO 6270-2:

- > 40 Runden

Salzsprühtest / DIN EN ISO 9227:

- 101 Stunde(n)

Anwendung / Applikation:

Das Produkt wird im Anlieferungszustand durch Tauchen, Sprühen oder manuell z. B. mittels Pinsel aufgetragen.

WICHTIG:

Vor Produktentnahme auf ca. 20 °C erwärmen und für gute Durchmischung sorgen!

Entfettung

Empfohlene Entfettung mit Lösemittel-Reinigern.

Hinweis / Achtung

Die Angaben der Filmstärke sind lediglich Orientierungswerte, welche stark von der Oberflächenrauigkeit und der Art der Applikation abhängig sind.



Nutzen/Vorteilen:

- Bildet einen wachsartigen Schutzfilm
- Besonders lange Schutzwirkung
- Gute Witterungsbeständigkeit
- Einfache und zuverlässige Anwendung
- Kaum Staubanhaftung
- Schnelle Trocknung
- Keine Verdünnung notwendig

