

SINGOLI®

Seit 1930

Sinco SteinPerle

Sinco SteinPerle

Holz & Stein Versiegelung.
Die Versiegelung ist ölabweisend,
schmutzabweisend und hat eine imprägnierende
Wirkung

Sinco SteinPerle dringt in die Oberfläche ein und verringert die Saugfähigkeit des Materials. Wasser, Fette, Rotwein, Kaffee und anderen Verschmutzungen bleiben auf der Oberfläche stehen. So können sie leicht abgewischt oder abgespült werden. Die Standzeit der Flecken hängt vom Untergrund und von der aufgenommenen Produktmenge ab. Das Produkt ist wasserdampfdurchlässig und verarbeitungsfertig. **Sinco SteinPerle** hat einen zusätzlichen Farbvertiefer, der hier zur Anwendung kommt. Dieser Farbvertiefer verstärkt die Farbstruktur der Oberfläche.

Sinco SteinPerle hat eine Haltbarkeit von ca. 5-6 Jahren und die Ergiebigkeit ist stark abhängig von der Saugfähigkeit der zu behandelnden Oberfläche.

Einige Beispiele:

| | | | |
|---------------------|------|---|----------------------|
| Beton: | 0,25 | - | 0,5 l/m ² |
| Putz: | 0,5 | - | 1,0 l/m ² |
| Kalksandstein: | 0,4 | - | 0,7 l/m ² |
| Ziegelmauer: | 0,4 | - | 2,0 l/m ² |
| Gasbeton: | 0,5 | - | 2,0 l/m ² |
| Zementfaserplatten: | 0,1 | - | 0,3 l/m ² |
| Naturstein: | 0,05 | - | 3,0 l/m ² |

Beim zweiten Auftrag ist der Verbrauch zu halbieren.

Anwendungsgebiete:

Saugfähige Oberflächen, wie Terrakotta, Granit, Schiefer, Kalkstein, Marmor, Naturstein, Betonwerkstein, Klinker, Fliesen, polierter Naturstein, Holz u. v. m.

Anwendung:

Die zu behandelnde Oberfläche muss gut von Verunreinigungen gereinigt werden. Dazu empfehlen wir, die Oberfläche mit unserem Algen- und Moosentferner / Steinreiniger zu behandeln, damit eine optimale Aufnahmefähigkeit der Versiegelung gewährleistet werden kann. Vor der Verarbeitung Wärmequellen, wie Heizkörper, Fußbodenheizung, etc., ausschalten. Wir empfehlen vor Ausführung eine Versuchsfläche anzulegen, um den Mengenverbrauch zu ermitteln und zudem die Wirkung des Produkts zu testen. Die Temperatur der zu behandelnde Oberfläche sollte zwischen 10°C und 25°C liegen. Die Flüssigkeit mit einem Pinsel, Rolle oder Lammfellwischer aufgetragen. Bei großen Flächen empfiehlt sich das Sprühverfahren. Bei

saugfähigem Untergrund ist der Vorgang nach 10 Min. zu wiederholen. Das Produkt muss vollständig in die Oberfläche einziehen. Bei polierten Flächen den Überschuss rückstandsfrei mit einem trockenen Tuch abwischen und kein Material an der Oberfläche antrocknen lassen. Bei größeren Flächen überschüssiges Produkt mit einem Gummischer abziehen und mit einer Maschine oder einem weichen Pad nachpolieren. Vor Beginn der Trocknung evtl. erneut auftragen und abziehen. Alle Flächen auf gleichmäßiges Aussehen kontrollieren. Wenn Unebenheiten auftreten, dann sofort die Flüssigkeit erneut auftragen bzw. nacharbeiten. Manche Steinarten können ungleichmäßig saugen und wolkig werden. Die Oberfläche ist nach ca. 2 - 3 Stunden trocken. Eine vollständige Aushärtung erfolgt erst nach 24 - 36 Stunden. In dieser Zeit die behandelte Oberfläche vor Wasser und Flecken schützen.



Nutzen/Vorteile:

- ♦ Farbloser wasserfester Langzeitschutz
- ♦ Für saugfähige Steine und Fliesen
- ♦ Im Innen- und Außenbereich
- ♦ Verstärkt Farbe und Struktur
- ♦ Spürbar leichtere Reinigung

Allgemeine Informationen: Die in diesem Datenblatt enthaltenen Daten dienen lediglich zur Information und werden nach bestem Wissen gegeben. Die Benutzer müssen jedoch die Eignung des Produktes für ihre jeweilige Anwendung unabhängig prüfen. Singoli übernimmt keine Haftung für Resultate, die von anderen Personen erzielt wurden, über dessen Handhabung wir keine Kontrolle haben. Die Benutzer sind selbst verantwortlich, Sorge zu tragen, für die Einhaltung der entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen, die zum Schutz von Objekten und Personen notwendig sind, die unter Umständen bei der Verwendung des Produktes auftreten können. Infolgedessen lehnt die Firma Singoli ausdrücklich jede aus dem Verkauf oder Gebrauch von deren Produkten entstehende insbesondere oder stillschweigende gewährte Garantie ab, inklusiv aller Gewährleistungspflichten oder Eignungsgarantien für einen bestimmten Zweck. Singoli lehnt außerdem jede Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden jeder Art ab, einschließlich ent-gangener Gewinne. Sicherheitshinweise zu diesem Produkt sind aus dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.



SINGOLI®
Seit 1930

SINGOLI®
Seit 1930
Singoli Chemie GmbH
Steinkirchring 56/3
D 78056 VS-Schwenningen
Telefon 07720 4006
Telefax 07720 5152
www.singoli.de
info@singoli.de

SINGOLI®
Seit 1930
Singoli Chemie Schweiz AG
Grundstrasse 10
CH 6343 Rotkreuz
Telefon 041 790 32 66
Telefax 041 790 35 48
www.singoli.ch
offerte@singoli.ch

SINGOLI®
Seit 1930
Singoli Luxembourg S.A.R.L.
17, rue Foescht
L-5534 Remich
Telefon 26 66 45 68
Telefax 26 66 45 69
www.singoli.org
luxembourg@singoli.org

SINGOLI®
Seit 1930
Singoli Chemie GmbH WIEN
Möllplatz 11
A-1210 Wien
Telefon 01 - 290 35 70
Telefax 01 - 290 35 70 99
www.singoli.org
info.at@singoli.org