

Sinco Cool Cut HW- 04.16



Frei von sekundären Aminen – formaldehydrei. Konzipiert für die mittelschwere Bearbeitung für eine Vielzahl von Materialien.

Merkmale: Hartwasserstabil, druckstabil

Anwendung:

Universell einsetzbarer wassermischbarer Kühlschmierstoff, der hervorragend für die allgemeine Bearbeitung geeignet ist. Aufgrund des Mineralölanteils universell einsetzbar, langzeitstabil gegen Bakterien, auch für Innenkühlungen und bei hohen Pumpendrücken geeignet.



Eigenschaften:

- Formuliert mit aromatenarmen, hochausraffinierten Grundölen. Spezielle Emulgatoren gewährleisten ein hervorragendes Leistungsspektrum und einen hohen Korrosionsschutz schon bei niedrigen Konzentrationen. Besonders ausgewählte AW-Additive ermöglichen eine Zerspannung mit hohen Schnittgeschwindigkeiten.



Einsatzkonzentrationen:

- Leichte Zerspanungsprozesse 1:20
- Schwere Zerspanungsprozesse 1:15
- Sehr schwere Zerspanungsprozesse 1:10

Technische Angaben:

	Einheit	Methode	Sinco Cool Cut HW- 04.16
Kin. Viskosität bei 20 ° C	mm ² / s	ASTM D 7042	180
Dichte bei 20 ° C	cm / cm ³	DIN EN ISO 12185	0,99
pH-Wert bei 20 ° C	-	DIN 51369	~ 9,5
Korrosionsschutz Note 0	-	DIN 51360	5% = 0
Refraktometer – Faktor	-	-	1,7
Mineralöl-Gehalt	%	-	40%

Diese Angaben stützen sich auf den neuesten Stand der Kenntnisse. Sie sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmt Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht hergeleitet werden.

Lagerung

- Lagertemperatur: 5 – 40° C
- Haltbarkeit: 12 Monate



Singoli Chemie GmbH
Steinkirchring 56/3
D 78056 VS-Schwenningen
Telefon 07720 4006
Telefax 07720 5152
www.singoli.de
info@singoli.de



Singoli Chemie Schweiz AG
Grundstrasse 10
CH 6343 Rotkreuz
Telefon 041 790 32 66
Telefax 041 790 35 48
www.singoli.ch
offerte@singoli.ch



Singoli Luxembourg S.A.R.L.
17, rue Foascht
L-5334 Remich
Telefon 26.66.45.68
Telefax 26.66.45.69
www.singoli.org
luxembourg@singoli.org



Singoli Chemie GmbH WIEN
Möllplatz 11
A-1210 Wien
Telefon 01 – 290 35 70
Telefax 01 – 290 35 70 89
www.singoli.org
info.at@singoli.org