BituPast Super

Reparatur-Kaltasphalt

Anwendungsbereiche:
Bitumenhaltiges, lösungsmittelfreies, kalt einbaufähiges Asphaltmischgut 0 - 5 mm,
sofort gebrauchsfertig.

Zum Ausbessern von kleinflächigen Oberflächenschäden < 0,5 m² in Asphalt- und Betonflächen sowie zum Ausbessern von Frostaufbrüchen und Schlaglöchern.
Geeignet zum Anarbeiten von Asphaltdecken an Einlaufrosten, Kanaldeckeln und
hohen Bordsteinkanten.

Eigenschaften:
- Gebrauchsfertig
- Für Boden
- Für außen
- Festigkeit je nach Verdichtung
- Sofort belastbar
- Kalt verarbeitbar bis – 5 °C
- Auch auf feuchten Untergründen
- Gute Haftung am Untergrund
- Frei von Teerbestandteilen
- Nicht einsetzen, wo hohe Punkt- und Drehbelastungen zu erwarten sind

Untergrundvorbereitung:
Der Untergrund muss wasser-, schnee- und eisfrei, tragfähig und sauber sein.

Lose Bestandteile entfernen.
Der Untergrund darf feucht sein, jedoch kein stehendes Wasser. Kanten der beschädigten Stelle begradigen und mindestens 1,5 cm tief ausheben und säubern.

Mischung und Verarbeitung:
BituPast Super lagenweise einfüllen, dabei Kanten und Ecken gut ausfüllen, einebnen und gut verdichten. Die letzte Lage etwas überhöht einbauen, mit Handstampfer oder Rüttelplatte gut verdichten und mit Sand oder Split im Überschuss abstreuen. Lagenweise je 3 cm verdichten. Nach dem Einbau sofort belastbar.
Je höher die Verdichtung ist, desto schneller härtet das Material aus.
Zu beachten: Handstampfer oder Rüttelplatte müssen mit Wasser befeuchtet werden
sonst bleibt **BituPast Super** am Werkzeug haften.

Reinigung: Gefäße, Werkzeuge etc. mit **Bitumen- und Asphaltreiniger** oder gebräuchlichen **TeerEx** reinigen.
Im ausgehärteten Zustand ist eine Reinigung nur noch mechanisch möglich.
Materialverbrauch:
Je cm Schichtdicke ca. 22 kg/m²

Lieferform/Verpackung/Lagerung:
- In Eimern à 25 kg – 32 Stück/Palette
- Die Gebinde trocken lagern, optimale Lagerungstemperatur + 10°C bis +25°C
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
- Paletten nicht stapeln
- Bei sachgerechter Lagerung für 12 Monate ab Herstelldatum

Entsorgung:
Abfallschlüssel:170302, Asphalt teerfrei.
Ausgehärtete Produktreste können unter Abfallschlüssel 170904 als Bauschutt entsorgt werden.
Komplett entleerte Gebinde beim vertraglichen Entsorger abgeben.

Technische Daten:
Rohstoffbasis:
Kaltasphalt nach DIN 1995 und EdelSplitt 0 – 5 mm
Farbe: Schwarz
Dichte: ca. 22 kg/l
Verarbeitungstemperatur: ab -5°C (eisfrei)
Schichtdicke: 1,5 - 5 cm

Hinweise: Kein Gefahrstoff im Sinne der GefStoffV.
Gefahrklasse VdF: entfällt / Wassergefährdungsklasse WGK 1, Selbsteinstufung
Nicht zur Verwendung in Innenräumen geeignet. Bei Hautkontakt Handwaschpaste einsetzen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. **Weitere Hinweise:** siehe Sicherheitsdatenblatt.
Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen, DIN-Normen und technischen Merkblätter zu berücksichtigen. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Auf unterschiedliche Baustellenbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. des Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtung dar. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit. ed. 07/16

Singoli Chemie GmbH
Steinkirchring 56/3
D 78056 VS-Schwenningen
Telefon 07720 4006
Telefax 07720 5152
www.singoli.de
info@singoli.de

Singoli Chemie Schweiz AG
Grundstrasse 10
CH 6343 Rotkreuz
Telefon 041 790 32 66
Telefax 041 790 35 48
www.singoli.ch
offerte@singoli.ch

Singoli Luxembourg S.A.R.L.
17, rue Foascht
L-5534 Remich
Telefon 26.66.45.68
Telefax 26.66.45.69
www.singoli.org
luxembourg@singoli.org

Singoli Chemie GmbH WIEN
Möllplatz 11
A-1210 Wien
Telefon 01 – 290 35 70
Telefax 01 – 290 35 70 89
www.singoli.org
info.at@singoli.org