

# Sinco AirWater

PE-Butyl-Dichtband, schraub- und nagelsicher. Klebt und dichtet zuverlässig bei Metall, Kunststoff, Ziegelwerk, Beton und Holz.

# Sinco AirWater

Sinco AirWater ist ein flexibles, dauerhaft wasserbeständiges sowie reiß- und weitereißfestes PE-Butyl-Dichtband mit sehr hoher Oberflächenklebrigkeit und sehr hoher Alterungsbeständigkeit. Es wird zur diffusions- und wasserdichten Abdichtung im Fassadenbereich sowie zur luft- und wasserdichten Abdichtung von Fenstern und Türen zum Gebäude hin verwendet.

# Produktbeschreibung:

# Träger:

- PE-Spezialfolie; Dicke ca. 0,17 mm
- Reiß- und weiterreißfest, flexibel, dehnfähig

#### Kleber:

- Butylkautschuk-Dichtkleber
- Sehr hohe Oberflächenklebrigkeit (Tack)

# Trennlage:

Silikonpapiere

#### **Besondere Eigenschaften:**

- Brandverhaltensklasse E, nach DIN EN 13 501-1
- Baustoffklasse B2, nach DIN 4102, Teil 1, Abschnitt 7
- Durchschraub- und nagelsicher
- Dauerhaft wasserbeständig
- Sehr hohe Alterungsbeständigkeit

#### Farben:

- Träger schwarz
- Dichtkleber schwarz

# Anwendungsbereiche

- Diffusions- und wasserdichte Abdichtung im Fassadenbereich
- · Luft- und wasserdichte Abdichtung von Fenstern und Türen zum Gebäude hin

#### **Technische Daten:**

- Gesamtdicke (DIN EN 1942)\*
- Reißkraft (DIN EN 14410)\*
- Reißdehnung (DIN EN 14410)\*
- Schälfestigkeit (IPM 5009)\*\*
- Temperaturbereich
- -30 °C bis +80 °C
  - Bei Temperaturanstieg wird die Klebe-Dichtmasse weicher und klebrigei Innenkerndurchmesser 76.5 mm \*In Anlehnung an die jeweilige DIN \*\*bei 100 mm/min, 90°-Abzug

1,2 mm

≥250 %

≥100 N / 25 mm

≥20 N / 25 mm

# Verarbeitungshinweise

- Verarbeitung bei +5 °C bis +40 °C
- Zu verklebende Oberflächen müssen frei vo Trennmitteln wie Fetten, Ölen, Tensiden,
  - Schmutz und Staub sein
- · Poröse Oberflächen mit Haftgrundierung vorbehandeln
- Spannungsfrei verkleben, sorgfältig andrücken, stärkerer Andruck erhöht die Haftung

PE-Spezialfolie

- · Nicht geeignet für Verklebungen mit mechanischen Beanspruchungen
- Die Verträglichkeit auf Kunststoffen, Gummi und Silikon ist hinsichtlich Weichmacherwanderung vorab zu prüfen
- Nicht beständig gegen Öle und organische Lösungsmittel (z. B. Benzin)
- Trocken und UV-geschützt bei +5 °C bis +25 °C lagern

### Verpackungseinheit:

Länge: 20 m Breite: 50 mm Karton: 10 Rollen









