

Die innovative Thermoplastik für schnelle Straßenreparaturen. Schnelle und wirksame Reparatur für Straßenbeläge.

Sinco BituChip ist speziell entwickelt, um Risse und kleinere Schlaglöcher bis zu einem Durchmesser von 20 cm effektiv zu reparieren. Diese fortschrittliche Thermoplastik verhindert, dass kleine Schäden zu großen Schlaglöchern heranwachsen, und reduziert damit die Instandhaltungskosten erheblich.

Hauptmerkmale:

Schnelle Reparatur: Die gesamte Reparatur dauert nur etwa 20 Minuten, von der Anwendung bis zur Freigabe des Verkehrs.

Hervorragende Haftung: Durch Aufheizen auf ca. 220°C entsteht eine starke Verbindung mit dem Bitumen im Asphalt, die herkömmlichen Kaltreparaturmethoden überlegen ist.

Einfache Anwendung: Für die Verarbeitung benötigen Sie lediglich einen Gasbrenner und einen Besen. **Sinco BituChip** kann das ganze Jahr über angewendet werden.

Anwendung:Reinigung: Entfernen Sie Schmutz und Ablagerungen aus den Rissen oder Fugen mit einem Besen.

Vorheizen: Erhitzen Sie die Oberfläche mit einem Gasbrenner, um Restfeuchtigkeit zu beseitigen und die Haftung zu verbessern.

Auftragen: Tragen Sie eine Schicht Sinco BituChip auf (maximale Schichtdicke von 15 mm).

Erhitzen: Erhitzen Sie das Material so lange, bis es schwarz und flüssig wird und sich den Konturen der Fugen anpasst.

Wiederholen: Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis die Fugen vollständig gefüllt sind.

Verbrauch: Ein 24 kg Eimer deckt bei einer Schichtdicke von 15 mm ungefähr 0,8 m² ab. Dies entspricht im Durchschnitt 40 m Fugen mit einer Breite von 10 mm und einer Tiefe von 15 mm.

Verbrauch und Lagerung:

Maximale Schichtdicke: Empfohlen wird eine maximale Schichtdicke von 45 mm, die in mehreren Lagen aufgebaut werden kann.


Lagerung: Lagern Sie das Produkt kühl und trocken, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung.

Sinco BituChip bietet eine innovative, einfache und kostengünstige Lösung für die langfristige Straßenerhaltung. Vertrauen Sie auf **Singoli**, um Ihre Straßen in Bestform zu halten.

Applikation in vier einfachen Schritten



1 Staub und losen Schmutz im Einsatzbereich gründlich entfernen



2 Mit einem Gasbrenner den Einsatzbereich vorheizen



3 Füllen Sie eine Schicht Sinco BituChip von maximal 15mm in den Einsatzbereich



4 Erhitzen Sie das Material auf ca. 200°C mit dem Gasbrenner.



Nutzen/Vorteile:

- **Kosteneffizient:** Durch das frühzeitige Verschließen kleiner Schäden werden größere, teurere Reparaturen vermieden.
- **Wetterunabhängigkeit:** Kann bei allen Wetterbedingungen angewendet werden.
- **Sofortige Nutzung:** Reparierte Flächen sind schnell wieder befahrbar, was zu minimalen Verkehrsunterbrechungen führt.
- **Sicherheitsoptimierung:** Die noch heiße Thermoplastik kann mit Griffmitteln abgestreut werden, um eine rutschhemmende Oberfläche zu gewährleisten.



Singoli Chemie GmbH
Steinkirchring 56/3
D 78056 VS-Schwenningen
Telefon 07720 4006
Telefax 07720 5152
www.singoli.de
info@singoli.de



Singoli Chemie Schweiz AG
Grundstrasse 10
CH 6343 Rotkreuz
Telefon 041 790 32 66
Telefax 041 790 35 48
www.singoli.ch
offerte@singoli.ch



Singoli Luxembourg S.A.R.L.
17, rue Foascht
L-5534 Remich
Telefon 26.66.45.68
Telefax 26.66.45.69
www.singoli.org
luxembourg@singoli.org



Singoli Chemie GmbH WIEN
Möllplatz 11
A-1210 Wien
Telefon 01 – 290 35 70
Telefax 01 – 290 35 70 89
www.singoli.org
info.at@singoli.org